



# Q 70-275

# 2K Fast Clearcoat 2:1

## Omadused

70-275 on kvaliteetne akrüüllakk kiireks ja ökonoomseks auto taasviimistluseks (ekspresstehnoloogia), eriti ahjukuivatamise korral. Pärast 15-minutilist kuivamist 60°C või alternatiivselt 25-minutilist 40°C pluss jahutusajaga on võimalik alustada juba poleerimisprotsessiga. 70-275 2K Fast Clearcoat sobib ka osaliseks autode katmiseks. Kasutusvalmis pärast kõvendi 70-260HN/70-260HF lisamist. See toode tagab suurepärase vastupidavuse keskkonna- ja ilmastikutingimustele ning kollaseks muutumisele ning tagab vastupidava läike säilimise.

## Füüsilised omadused



12 month



2004/42/IIB(d)(420)<420



2:1  
70-260HN / 70-260HF

## Kasutada



17 - 19 s  
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm  
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 9 - 10 m<sup>2</sup>/l



1,5 - 2



Between the coatings  
Before the oven drying

3 - 5 min  
10 - 15 min



50 - 60 µm

## Kuivamine



20°C



60°C



20°  
1 - 1,5 h



dust free: 15 - 20 min  
set to touch: 1 - 2 h  
ready for assembly 6 h

set to touch: 15 min (HN)  
set to touch: 5 min (HF)  
ready for assembly after cooling

shortwave 8 minutes  
mediumwave 10 - 15 minutes

## Ladustamine



Hoida toodet ventileeritud kohas. Hoida eemal otsese päikesevalguse eest. Hoida vahemikus +5°C kuni 20°C.

## Ohutus



Lisateavet leiate ohutuskaardilt.



Käesolev teabeleht on ainult teavitamise eesmärgil. Meile teadaolevalt vastavad esitatud andmed viimasele standardile ja põhinevad meie toodete valmistamisel saadud aastatepikkusel kogemusel. Autoriõigus: Q-Company Int. GmbH, kõik õigused kaitstud.